

MUESTRARIO

# TELAS CANCÚN


PARA  **Sillas ADS**®



01 [Marfil](#)



02 [Escocés](#)



03 [Mango](#)



04 [Arena](#)



05 [Azafrán](#)



31 [Camello](#)




07 [Avellana](#)




08 [Roble](#)




32 [Borgoña](#)



09 [Vino Claro](#)



10 [Shedrón](#)



11 [Vino Oscuro](#)



06 [Ladrillo](#)



30 [Fall](#)



42 [Castaño](#)



12 [Tabaco](#)

Has **clik** en el producto para más detalles

MUESTRARIO

# TELAS CANCÚN


PARA  **Sillas ADS**®



13 [Amarillo](#)



14 [Naranja](#)



15 [Rojo](#)



16 [Jade](#)




21 [Pera](#)




22 [Aqua](#)



23 [Plumbago](#)



44 [Esmeralda](#)




41 [Limón](#)



18 [Pizarra](#)



27 [Galaxia](#)



19 [Francia](#)



26 [Dark Blue](#)



17 [Plata](#)



20 [Eléctrico](#)




40 [Zafiro](#)

Has **clik** en el producto para más detalles



25 [Mediterráneo](#)




33 [Negro](#)




34 [Oxford](#)




35 [Perla](#)



36 [Marble](#)



37 [Acero](#)



38 [Plateado](#)



39 [Heather](#)



45 [Gris Oscuro](#)

Has **clik** en el producto para más detalles

## TEMPO XXI S.A. DE C.V.

### Especificaciones

Fibra 100% Polipropileno  
Peso 450 gramos por metro  
Ancho 1.40 metros  
Backing Estireno butadieno

### NOTA IMPORTANTE

- No utilizar en exteriores.
- No cercar a de fuentes emisoras de rayos ultravioletas.
- No plachar.
- No acercar a metales extremadamente calientes.
- No someter a altas temperaturas ambientales en ausencia de ventilación adecuada

Pueden presentar cambios de color de lote a lote

### Rendimientos

Resistencia a la Tracción:	ASTM D 5034-09 lbf	Urdimbre 142.8	Trama 194.4
Deslizamiento de costura:	ASTM D 1683-11-A Ibf	Urdimbre 77.5	Trama 74.5
Resistencia en costuras:	ASTM D 1683-11-A Ibf	Urdimbre 117.6	Trama 121.9
Resistencia a la abrasión: (Martindale)	ASTM-D 4966-12 30,667 Ciclos		
Solidez a la Luz	AATCC-8-2007 4 - 5		
Resistencia a la flama:	California Tech Bulletin 117-1 IBE (2013) (Opcional)		

### Opcional

Resistencia a la flama: California Tech Bulletin 117:2013 SECCION 1  
Manchas: Repelente a las manchas

### Código de limpieza

Agentes base agua (Para machas líquidas)  
Agentes base solvente (Para machas aceitosas)